

Polytan 1000

PROMOTOR DE ADHESIÓN/IMPRIMACIÓN

MONOCOMPONENTE

Descripción y Uso del Producto

Polytan 1000 es un promotor de adhesión monocomponente a base de poliuretano, con disolvente. Polytan 1000 está especialmente formulado para promover la adhesión entre asfalto, hormigón y superficies elásticas o entre dos revestimientos flexibles.

Especificaciones del Producto

Color: Transparente

Viscosidad a 23°C:

Corto endurecedor; consistencia adecuada para la aplicación con cualquier dispositivo de pistola pulverizadora o con brocha. 130 +/- 30 mPas

Punto de inflamación:

Por encima de 62°C

Densidad a 20°C:

1 +/- 0.02 g/cm³

Tiempo de curado a 20°C:

4-6 horas

Procesamiento

Debe recubrirse en un plazo de 4 a 6 horas, de lo contrario la adhesión no será óptima. Polytan 1000 es sensible a la humedad. El consumo de Polytan 1000 es de aproximadamente 150-200 g/m². Exceder esta cantidad destruirá la capa base de asfalto.

Temperatura de procesamiento: Mínimo 15°C de temperatura del suelo y del aire.

Embalaje: Bidones con capacidad de 200 kg.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. Vuelva a cerrar siempre el bidón y asegúrese de que esté hermético y limpio después de su uso. La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a 10°C. Bajo estas condiciones de almacenamiento, Polytan 1000 tendrá una vida útil de alrededor de 4 meses.

Precauciones

- Use gafas de seguridad y guantes al manipular.
- Asegure una ventilación adecuada al manipular en interiores.
- Fumar y las luces/llamas abiertas están estrictamente prohibidas al manipular Polytan 1000.
- Use máscaras al rociar Polytan en áreas cerradas.

Nuestras especificaciones técnicas y directivas de manipulación se han formulado a nuestro mejor saber y entender ; sin embargo, solo pueden aconsejar buenas prácticas y su contenido no puede considerarse legalmente vinculante debido a la gran cantidad de aplicaciones diferentes involucradas.